



- ステンレススチールショット -

# ステラックス





### 【使用例】

- アルミ鑄物の砂落とし
- アルミ製部品 コーティングの前処理
- アルミ製品 陽極酸化処理前の梨地加工
- ステンレス製品の表面処理(酸洗の代替)
- 真鍮、銅、ステンレス製品の表面処理
- 石材の表面処理



### 【化学成分】

	STELUX SC クロム系	STELUX SCN ニッケルクロム系
Cr	15% ave.	18% ave.
Ni	1% ave.	9% ave.
C	0.25% max.	0.25% max.
Mn	1% ave.	2% max.
Si	3% max.	3.5% max.



### 【平均硬さ】

42 HRC	30 HRC
--------	--------

### 【粒度分布 (%)】

	SC	SCN	(mm)	1.18	1.00	0.85	0.60	0.50	0.425	0.3	0.125
C30	CN30	(0.4)					AP	5 max.			90 min.
C40	CN40	(0.7)			AP	5 max.				95 min.	
C50	CN50	(0.9)	AP	5 max.					95 min.		

※その他のサイズもございます。お気軽にご相談ください。



**IKKショット株式会社**  
IKK SHOT CO., LTD.

〒476-0001 愛知県東海市南柴田町ヌノ割412-4  
TEL:052-307-8100 FAX:052-307-8197  
URL [www.ikkshot.com](http://www.ikkshot.com)