

Dummy Ball

時代のニーズに対応した低コストで高いパフォーマンスを持つ
次世代のダミーボール

Dummy balls for the next generation with low cost and high performance
which corresponds to the needs of times

High
performance

Low cost

High quality

製品の特徴 Merits of the product


1. 従来のスチールボールに比べ低コスト
Low cost comparing with the existing steel balls
2. 電子部品との分離が容易な高い球状度
High spherical degree that makes separation from electronic parts easy
3. 安定したメッキ品質を得られる選別された粒徑
Selected size that gives stable quality of plating



WINOA IKK JAPAN 株式会社
<https://www.ikkshot.com/>

Dummy Ball 仕様

Specification of Dummy Ball



イメージ図

| タイプ Type | タイプS Type S | タイプR Type R | タイプT Type T | タイプN Type N |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 化学成分(wt%) Chemical Composition | Fe:≥96.0 Mn:0.35~1.00 | C:0.80~1.20 P,S:≤0.05 | Si:≥0.40 | |
| サイズ(mm) Size | 種類 Range | 0.3~2.0 ※左記範囲で0.1mm毎 | | |
| | 精度 Precision | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ |
| 形状 Spherical Degree | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | |

基本仕様は上記となりますが、ご要望により特注品も承りますのでご相談ください。

The basic specifications are above described; however, please consult us on other types because we could take orders of custom-made items according to your requests.



WINOA IKK JAPAN 株式会社

<https://www.ikkshot.com/>

本社・工場/Head office/plant

〒476-0001 愛知県東海市南柴田町又ノ割412番地の4
TEL:(052)307-8100 / FAX:(052)307-8197

412-4, Nu-no-wari, Minami-shibata-machi,
Tokai, Aichi 476-0001, japan
Tel:(052)307-8100 Fax:(052)307-8197