



STELUX
SPECIAL SERIES



STELUX CG[®]

ステンレスグリット

特徴

残留粒子による腐食を抑制し、耐食性を維持する。
高硬度で研掃性に優れている。
リサイクル性に富み、産業廃棄物のコスト削減。

用途

表面処理(ウェットブラスト用研掃材)
塗装・コーティング前の下地処理(造船、橋梁)

製品規格

化学成分(重量%)	C~2.0%, Cr~30%, Si~3.5%, Mn~2%
硬度(HRC)	58~64
比重	7.4

粒度分布(%)

Mesh #	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	80	120	200
Sieve size in (mm)	2.36	2.00	1.70	1.40	1.18	1.00	0.85	0.71	0.60	0.50	0.425	0.355	0.300	0.180	0.125	0.075
STELUXCG																
CG 10 (ウェットプラスト用)													AP	Max 5		Min 85
CG 20											AP	Max 10			Min 85	
CG 30								AP	Max 10						Min 85	
CG 40						AP	Max 10				Min 85					
CG 50 (造船、橋梁用)					AP	Max 10			Min 85							
CG 60				AP	Max 10			Min 85								
CG 100			AP	Max 10		Min 85										
CG 150		AP	Max 10		Min 85											
CG 200	AP	Max 10		Min 85												



WINOA IKK JAPAN 株式会社

〒476-0001 愛知県東海市南柴田町ヌノ割412-4
TEL:052-307-8100 FAX:052-307-8197
www.ikkshot.com